

Composición / Composition		47 % Rolefin- 50% Pan-3% Textured Pes
Ancho / Width		140 cm
Gramaje (m2) / Weight (m2)		514 gr (m2)
Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance		25000
Martindale	EN ISO 12947-2	
Martindale 3.000 Cycle	EN ISO 20105-A02	
Wyzenbeek	ASTM D4157	50000
Resistencia al pilling / Pilling resistance	EN ISO 12945-2	4
Resistencia al pilling del cepillo / Brush pilling	D3511-99A	3
		<b>Warp/Weft</b>
Deslizamiento de la costura / Seam Slippage	EN ISO 13936-2	2.2/2.3
Resistencia al desgarro / Tear Strenght	EN ISO 13937-3	100/156
Resistencia a la tracción / Tensile Strenght	EN ISO 13934-1	1317/870
Frotamiento de la solidez del color / Colour Fastness Rubbing	EN ISO 105-X12 (DRY-WET)	4/5
Reacción al fuego /		
Assessment of ignitability	EN 1021 -1	PASS
	BS 5852 PART 1 SOUCRE 0	PASS
	CALL 117	PASS
	NEPA 260	PASS
Prueba de limpieza con lejía / Bleach Clenable Test		PASS
Estabilidad dimensional - 30 °C /		Before ironing / Antes de planchar
Dimensional stability - 30 °C		Warp / Weft (%)
		After ironing / Después de planchar
		Warp / Weft (%)

