

Composición / *Composition*

67 % Rpet
33% Textured Pes

Ancho / *Width*

144 cm

Gramaje (m2) / *Weight (m2)*

377 gr (m2)

Resistencia a la abrasión / *Abrasion resistance*

40000

Martindale EN ISO 12947-2

Martindale 3.000 Cycle EN ISO 20105-A02

4/5

Wyzenbeek ASTM D4157

Resistencia al pilling / *Pilling resistance* EN ISO 12945-2

5

Resistencia al pilling del cepillo / *Brush pilling* D3511-99A

5

Warp/Weft

Deslizamiento de la costura / *Seam Slippage* EN ISO 13936-2

1/1.3

Resistencia al desgarro / *Tear Strenght* EN ISO 13937-3

97/48

Resistencia a la tracción / *Tensile Strenght* EN ISO 13934-1

1961/1066

Frotamiento de la solidez del color / *Colour Fastness Rubbing*

EN ISO 105-X12 (DRY-WET)

Reacción al fuego /

Assessment of ignitability

EN 1021 -1

PASS

BS 5852 PART 1 SOUCRE 0

PASS

CALL 117

PASS

NEPA 260

PASS

Prueba de limpieza con lejía / *Bleach Clenable Test*

PASS

Estabilidad dimensional - 30 °C /
Dimensional stability - 30 °C

Before ironing / Antes de planchar
Warp / Weft (%)

1

After ironing / Después de planchar
Warp / Weft (%)

0

